

PRODUKTDATABLAD

PIGMENTERAD OLJA

Selder & Company AB 2025-10-19
www.selder.com



Torkande linoljebaserad olja för infärgning och skydd av trä. Kan användas både inomhus samt utomhus

Pigmenterad olja består av förpolymeriserade, omättade fettsyror från linolja och pigment. Produkten är vattenavstötande, formstabiliserande och skyddar trä mot vardagligt slitage. Den ger ett diffusionsöppet, slitstarkt och levande ytskikt som bevarar träets naturliga karaktär.

Används för infärgning av fasader, möbler, golv, altaner, snickerier och andra sugande trätyper

Bruksanvisning

Ytbehandling:

- Påför oljan rikligt med pensel på torrt, rent trä.
- Sprid från mättade till torra partier tills hela ytan är mättad.
- Låt verka i 1–2 timmar.
- Torka noggrant bort överflödiga olja med trasa – kvarvarande olja bildar klibbigt skinn.

Testyta rekommenderas. Slipa ytan med minst #180 för jämnt resultat. För halkskyddande finish kan grövre slip användas.

För ökad infärgning kan ytan bestrykas/ sprayas med en mindre mängd vatten som förbehandling. Detta gör ytan mer mottaglig för pigment vilket ökar infärgningen.

Oxidering:

Oljan härdar genom oxidation. Låt torka i minst 24 timmar vid god ventilation. Full härdning sker inom 14 dagar. Undvik vattenkontakt under denna tid.

Rengöring:

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa innan oljan torkar.

Innehåll

Förpolymeriserade omättade fettsyror av linolja, naturliga pigment, torkmedel (kan uteslutas för längre torktid).

Teknisk data

Parameter	Värde
Torrhalt	100 %
VOC-halt	< 0 g/l (gränsvärde Kat A/d: 300 g/l)
Torktid	24 h vid 20°C och god ventilation
Full härdning	14 dygn
Åtgång	ca 5-10 m²/liter (vid två behandlingar)
Applisering	Pensel
Förpackningar	1 L, 5 L

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av oljan ska dränkas i vatten direkt. Ej för förtäring. Kan orsaka diarré.

Selder & Company AB

Knivstagatan 11

753 23 Uppsala

Tel: +46(0)18 12 12 56

E-post: hello@selder.com

